



DEKORATİF & KORUYUCU ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ WN.296.0000 DR WOOD ÜBF NO.201912.WN.296.0000 REVİZYON TARİHİ: 12/2019		 													
ÜRÜN TANIMI															
Nitroselüloz esaslı ,içerdiği organik çözücülerin buharlaşmasıyla çabuk kuruyan parlak sonkat bir boyadır.															
ÖZELLİKLERİ															
Uygulandığı yüzeye homojen parlak bir görünüm kazandırır. Yüksek örtücülük ,kurşun katkısı içermez. Parlak örtücü, elastik, çizilme ve darbe direnci iyi bir film oluşturur															
ÖNERİLEN UYGULAMA ALANI															
İç mekanlarda kullanılan, selülozik ,poliüretan,polyester dolgu veya astar boya uygulanmış, MDF, sunta masif, ahşap yüzeylerin üzerine, koruma sağlamak ve dekoratif bir görünüm elde etmek amacıyla uygulanır.															
TEKNİK ÖZELLİKLERİ															
BOYA FİLMİ Opak Parlak/ 80 Gloss BAĞLAYICI TİPİ Alkid Reçine /Nitroselüloz Kom VISKOZİTE 80-85 KU Stormer /25 C ÖZGÜL AĞIRLIK 0,98-1,12 kg/ltr KATI MADDE(%Ağırlık) 46-48 mevcut 39 PARLAMA NOKTASI 1 °C		ORTALAMA KURUMA SÜRELERİ <table border="1"> <tr> <td></td> <td>25°C</td> <td>%40-70 Bağıl nem</td> </tr> <tr> <td>TOZ KURUMASI</td> <td>10 dk</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DOKUNMA KURUMA!</td> <td>15 dk</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAKETLENME/İSTİFLE!</td> <td>24 saat</td> <td></td> </tr> </table>			25°C	%40-70 Bağıl nem	TOZ KURUMASI	10 dk		DOKUNMA KURUMA!	15 dk		PAKETLENME/İSTİFLE!	24 saat	
	25°C	%40-70 Bağıl nem													
TOZ KURUMASI	10 dk														
DOKUNMA KURUMA!	15 dk														
PAKETLENME/İSTİFLE!	24 saat														
1 kg. karışım ile 30-35 µ kuru film bırakacak şekilde tatbik edildiğinde 8-10 m ² alan boyanabilir. Not: Gerçekte kaplama alanı parçanın şekli, yüzey bozukluğu, uygulama yöntem ve uygulama koşulları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir		Kuruma süreleri ,sıcaklık ,bağıl nem ve film kalınlığına bağlı olarak değişebilir.													
UYGULAMA ALETLE! Selülozik Tiner, Thinner 646 RAF ÖMRÜ En az 24 ay kapağı açılmamış orijinal kutusunda DEPOLAMA SICAKLI Direkt güneş almayan iç mekanlarda 5°C ila 35°C arasında en uygundur.															
YÜZEY HAZIRLIĞI															
Püskürtme şeklinde tatbik edilir.Dolgun parlak bir yüzey için zımparalanmış tozsuz ve kuru yüzeylere doğrudan doğruya iki veya üç çapraz kat şeklinde uygulanır. Katlar arasında 15-20 dakika ara verilerek uygulanmalıdır.															
UYGULAMA		UYGULAMA KOŞULLARI													
UYGULAMA TAVSİYELERİ Uygulama Yöntemi: Hazneli tipte havali boya tabancası Uygulama Visk: 15-20 sn Din Cup 4 /25 °C Karışım Oranı: Selülozik Boya (WN.296.0000) 100 birim(Ağırlıkça) Tiner 646, Selülozik Tiner 50-60 birim(Ağırlıkça)		Sıcaklık (hava, yüzey, Ürün): 15°C minimum, 35°C maksimum En az 3°C çiy noktası üzerinde Bağıl Nem: % 85 maksimum													
Uygulama Koşulları: En düşük 15 °C- En Yüksek 35 °C Kuruma Koşulları: Toz kuruma 10 dk- Dokunma Kuruma 20 dk(25 °C)		SERTİFİKALAR /ONAYLAR													
Uygulama Mikti: 250-300 gr/m ² (Toplam 3 kat uygulamada) uygulanacak Yüze Astar uygulanmış kaplamalı MDF		İLAVE BİLGİLER													
ÖNERİLEN SİSTEMLER		SAĞLIK VE GÜVENLİK													
		Kullanmadan önce Güvenlik Bilgi Formunu okuyunuz.CST yayınladığı teknik dökümanı değiştirme hakkına sahiptir. Daha fazla bilgi için teknik servis bölümü ile irtibata geçiniz.													
		GARANTİ													
		CST Kimya bu ürünün , standartlara uygun ve hatasız olarak üretilmiş olduğunu garanti eder. Kanıtlanmış bir üretim hatası olması durumunda CST hatalı ürünü değiştirir veya ücreti iade eder. Bunun haricinde hiçbir koşul altında CST garanti sağlamaz veya garanti belgesi oluşturamaz.													
Okuyucu İçin Uyarı															
Bu ürün bilgi foynünde yer alan bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece kontrol altında veya spesifik olarak tanımlanmış koşullar altında yapılmış test sonuçlarına veya tecrübeye dayanmaktadır. Bunların, ürünlerin kullanılacak istendiği gerçek hayat koşullarında da doğru, eksiksiz veya uygun olacağını test edilmesi sadece ve sadece Alıcı ve/veya Kullanıcı'ya aittir. Aksi belirtilmedikçe, ürünlerin yukarıda, sayfanın arkasında veya başka bir yerde tavsiye edildiği şekilde kullanılmasından dolayı meydana gelecek sonuçlardan, iş kazalarından veya doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan sorumluluğundan dolayı, ihmalinden doğan sorumluluk da dahil olmak üzere (ancak bununla sınırlı değildir), hiçbir tazminat talebini kabul etmez ve Alıcı ve/veya Kullanıcıda tazminat taleplerinden feragat eder.Ürün bilgi föyleri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve yayınlandıkları tarihten itibaren beş yıl sonra geçerliliğini kaybederler.															